



Kopshoutbescherming

Vochtbescherming voor zaagvlakken


Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	672
	Grootte / hoeveelheid	0,75 ltr
	verpakking	bus
	verpakkingscode	01
	art.nr.	
	1900	■

Verbruik

Ca. 100 ml/m² afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond



Toepassing



- Hout binnen en buiten
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
- Naald- en loofhout
- Vochtbescherming voor snij-/zaagvlakken en kopshout

Eigenschappen



- Filmvormend
- Waterafstotend
- Elastisch
- Diffusieremmend
- Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout
- Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen

Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaat
Dichtheid (20°C)	Ca. 1,04 g/cm ³
Geur	mild, na droging reukloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Aanvullende informatie

➤ [Nachhaltigheidsdatenblatt](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Tuinhoutolie \(2652\)](#)
- [Long Life beits ^{\[eco\]} \(7670\)](#)
- [Color coating 3in1 ^{\[eco\]} \(7650\)](#)
- [Tuinhoutolie ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [Houtbeschermingscrème 3in1 \(2715\)](#)
- [HK-Lazuur 3in1 \(2250\)](#)
- [Long Life Houtbeits UV \(2234\)](#)
- [Tuinhuis Beits Color \(3600\)](#)
- [Venti-lak 3-in-1 \(2705\)](#)
- [Multi-Lak 3in1 \(7744\)](#)
- [Houtbeschermingsgrondering* \(2066\)](#)
- [Isolerende Primer \(3440\)](#)

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!



Werkvoorbereiding

Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.

Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

Vorbereitung

Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

In het geval van niet-filmvormende producten (dunne-laag lazuren en oliën), wordt de applicatie uitgevoerd nadat deze producten volledig zijn aangebracht, omdat ze anders niet kunnen worden geabsorbeerd.

Filmvormende producten (tussenlaaglazuren en dekkende verven), aanbrengen tussen de eerste en de tweede laag van deze producten.

Na de gronding licht schuren.

Verwerking



Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Materiaal goed roeren.

Kwasten.

Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

Droging

Overschilderbaar: na ca. 2 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verdunning

Verwerkingsklaar

Opmerking

Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging



Acrylkwast, platte kwast

Kwast met synthetische haren, blokkwast

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakkinginhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOS.





Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.