



## Houtbeschermingscrème kleurloos

Impregneringscrème voor naaldhout

| Kleuren   | Leverbaar                    |                     |                    |                  |               |               |
|-----------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|           | Aantal per pallet            | 672                 | 200                | 96               | 22            | 1000          |
|           | <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>3 x 0,75 ltr</b> | <b>2 x 2,5 ltr</b> | <b>1 x 5 ltr</b> | <b>20 ltr</b> | <b>100 ml</b> |
|           | verpakking                   | bus                 | bus                | bus              | bus           | monsterdoos   |
|           | verpakkingscode              | 01                  | 03                 | 05               | 20            | 81            |
|           | <b>art.nr.</b>               |                     |                    |                  |               |               |
| kleurloos | 2714                         | ■                   | ■                  | ■                | ■             | ■             |

### Verbruik

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> in één laag

Geschaafd of zeer dicht hout is minder zuigkrachtig en hier moet er een tweede laag worden aangebracht.



### Toepassing



- Hout in buitentoepassingen
- Hout zonder bodemcontact
- Niet vormvaste houten onderdelen (alleen als grondlaag): bv. schuttingen, vakwerk, carports, houten beschoeiingen
- Houten onderdelen met beperkte dimensiestabiliteit (alleen als grondlaag): bv. vouwluiken, geprofileerde planken, tuinhuisjes
- Maathoudende houten bouwdeelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren
- Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

### Eigenschappen



- Bescherm het hout tegen vocht
- Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht
- Coating is beschermd tegen verblauwing, schimmel en algen
- Duurzamer gronderingsresultaat: zwel- en krimpgedrag van het hout wordt geminimaliseerd
- In combinatie met lazuren: gelijkmatiger lazuurpatroon
- Vermindering van donkere houtverkleuringen
- Slechts één laag noodzakelijk
- Crèmevorm: Roeren niet nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt.
- Dringt diep in
- Vloeit vanzelf

### Technische gegevens

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Dichtheid (20°C) | ca. 0,88 g/cm <sup>3</sup>             |
| Vlampunt         | ca. 61°C                               |
| Geur             | oplosmiddelachtig, na droging reukloos |
| Glansgraad       | zijdemat                               |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Aanvullende informatie

➤ [Informatieblad duurzaamheid](#)

### Mogelijke systeemproducten

- [Renovatie Grondverf \(1504\)](#)
- [Long Life Houtbeits UV \(2234\)](#)
- [Long Life beits <sup>\[eco\]</sup> \(7670\)](#)
- [Universele Primer \(5420\)](#)
- [Color coating 3in1 <sup>\[eco\]</sup> \(7650\)](#)
- [Tuinhuis beits Color \(3600\)](#)
- [Multi-Lak 3in1 \(7744\)](#)
- [Venti-lak 3-in-1 \(2705\)](#)
- [Kopshoutbescherming \(1900\)](#)
- [Tuinhoutolie \(2652\)](#)



## Werkvoorbereiding


### Eisen aan de ondergrond

Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.  
Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.  
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

### Vorbereiding

Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.  
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.  
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

## Verwerking



### Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Kwasten of rollen.  
In houtvezelrichting aanbrengen.  
Controleer het oppervlak na ongeveer 30 minuten op overtollig materiaal en strijk het glad indien nodig.  
Na droging eventueel een tweede laag aanbrengen.  
Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.  
Bij het overschilderen met andere verfmaterialen verdient het de aanbeveling de hechting met de verflaag te testen.  
Het verdient de aanbeveling om ook op andere houtsoorten een proef op te zetten.  
Houtbeschermingscrème kleurloos kan worden gebruikt als eindlaag voor oppervlakken buitenshuis die niet rechtstreeks aan weersinvloeden zijn blootgesteld, zoals dakranden, enz.  
Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.  
Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.  
Kopshout en zaagvlakken moeten vervolgens met kopshoutsealer tegen vocht worden beschermd.

### Droging

Ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.  
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.  
Afhankelijk van de houtsoort bijv. lariks kan de droging vertragen.

### Verdunning

Verwerkingsklaar

## Opmerking

Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag. Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwerking vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.  
De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.  
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.


## Gereedschap / reiniging



Kwast van natuurlijk haar, blokkwast, veloursroller

Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

## Opslag / houdbaarheid



In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

## Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

## Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.  
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

## Biocide verordening



Bevat als "behandeld voorwerp" een biocide product (verduurzamingsmiddel) met de biocide werkstof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat ter bescherming van de filmlaag tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmel, etc.). Altijd de verwerkingsvoorschriften in acht nemen!

VOS conform Decopaint-richtlijn  
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 400 g/l (2010).  
Dit product bevat < 400 g/l VOS.

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/e    |
| 2010: | 400g/l |
| max.: | 400g/l |

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.